

ویژگی ها:

- شفافیت عالی
- دارای خواص مکانیکی بالا
- مقاومت به پارگی و سوراخ شدن مناسب

کاربردها:

- مناسب برای استرچ پیچی و حفاظت از محصولات
- سازگاری با دستگاه های استرچ پیچ دارای سرعت نرمال



۳۵μ	۲۷μ	۲۵μ	۲۳μ	۱۷μ	۱۴μ	جهت تست	واحد	روش تست	مشخصات	
۱۴۵				۱۶۵		MD	MPa	ASTM D882	مدول سکانت (٪۱)	
۱۵۰				۱۷۵		TD				
۳۰۰	۲۷۰				۲۲۰		MD	ESTL Method	کشش نهایی	
۲۴۰		۲۲۰		۲۰۰		MD	%		ثبات کشسانی	
۲۶	۲۴	۲۲		۱۰		MD	Second		مقاومت در برابر پارگی	
۳۱	۲۵	۲۲		۱۷		-	N		نیروی سوراخ شدن	
۱-۲				۰/۶-۱		-	N		چسبندگی	
۱.۴	۱				۰/۷		-	N/mm	سفتی	
۱۰۰						-	%	ASTM D2457	شفافیت	
۲/۵	۲/۲				۱/۵		-	%	ASTM D1003	کدورت

ضخامت های موجود: در صورت درخواست، تمامی ضخامت های بین ۸ تا ۳۵ میکرون قابلیت تولید دارند.  
فیلم بدون بوبین (Core Less) این محصول نیز بر اساس سفارش گذاری قابل تولید می باشد.

داده های موجود در جدول فوق، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد.  
شرکت نقره فام پوش به مشتریان خود توصیه اکید مینماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتماً فایل "راهنمای مشتری" را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایشی در مقدار محدود نمایند.

دفتر مرکزی: ابتدای جاده مخصوص کرج، خیابان ریاحی، پلاک ۶، کدپستی: ۱۳۹۱۷-۱۳۸۱۱  
تلفن دفتر مرکزی: ۰۰۲۱-۴۴۶۳۴۴۰۰ / تلفن واحد فروش: ۴۴۶۹۵۷۰۵ / فکس: ۴۴۶۴۷۴۵۸

**بسته بندی:**

- فیلم های استرچ نقره فام پوش به گونه ای بسته بندی شده است که از رول ها در برابر آسیب مکانیکی در حمل و نقل محافظت می کند.
- رول های فیلم با عرض ۵۰۰ میلی متر بر روی یک پالت به صورت عمودی، تا ارتفاع سه طبقه چیده می شوند. هر طبقه توسط یک فاصله دهنده مقوایی جدا شده است.
- فیلم استرچ بر روی یک بوبین مقوایی پیچیده شده است و به منظور سهولت در شناسایی محصول، هر بوبین دارای علامت گذاری داخلی می باشد.
- رول های فیلم استرچ در عرض های ۲۵۰ تا ۱۵۰۰ میلی متر و بر اساس نیاز مشتریان قابل سفارش هستند.
- رول ها از وزن یک کیلوگرم تا جامبو رول های ۳۰ کیلوگرمی موجود می باشند.
- بسته بندی رول ها با کارتن، در صورت درخواست مشتری، امکان پذیر است.
- هر پالت با استفاده از فیلم استرچ بسته بندی شده و برای شناسایی محصول، لیبل پالت روی آن قرار داده می شود.

**انبارش:**

فیلم استرچ باید با رعایت اصول زیر نگهداری شود:

- مکانی که برای انبارش و ذخیره فیلم استرچ استفاده می شود، باید خشک و دارای تهویه مناسب باشد.
- دمای انبارش و کاربری فیلم: از ۱۵ - درجه سانتی گراد تا ۴۰ + درجه سانتی گراد
- حداکثر رطوبت نسبی: ۷۰٪
- حداکثر چیدمان پالت ها به صورت دو طبقه توصیه می شود.
- بهترین زمان مصرف محصولات تا دو سال پس از تاریخ تولید می باشد.

**مشخصات ابعادی رول:**

- بوبین های مقوایی در سایزهای ۱.۵ و ۲ و ۳ اینچ قابل ارائه هستند.
- برای اطلاعات بیشتر، لطفاً با واحد فروش شرکت نقره فام پوش تماس حاصل فرمایید.

