


РЕТРАК 253S

матовая пленка БОПЭТ

- СВОЙСТВА:**
- Пленка с односторонним матовым эффектом со средним показателем блеска
 - Превосходная механическая сила сопротивления
 - Хорошая термическая стабильность
 - Прекрасная обрабатываемость
 - Великолепные показатели прилегания к поверхности
 - Сторона с химическим покрытием обеспечивает отличную адгезию к металлу, широкому спектру чернил и клеев.

- Применение:**
- Пленка общего назначения для гибкой упаковки; применяется при печати, металлизации, ламинировании и нанесении покрытий.
 - Эта пленка специально разработана для процессов горячего розлива, стерилизации и пастеризации.

Матовый слой БОПЭТ
 Основной слой БОПЭТ
 Глянцевый химически покрытый слой БОПЭТ



Характеристики	Метод определения	единица	Направление определения	12μ
Выход продукции	ASTM D4321	M ² /кг	-	59.5
Натяжение при смачивании	ASTM D2578	Дин/см	сторона с химическим покрытием	48-50
			матовая сторона	42-44
Предел прочности при разрыве	ASTM D882	н/мм ²	MD	190
			TD	200
Растяжение при разрыве	ASTM D882	%	MD	130
			TD	100
Термическая усадка (150 °C, 30 min)	ASTM D1204	%	MD	2
			TD	1
мутность	ASTM D1003	%	-	48
Блеск (45°)	ASTM D2457	%	Глянцевая сторона	75
			матовая сторона	45
Динамический коэффициент трения	ASTM D1894	-	пленка-пленка	0.35
			пленка-металл	0.25
скорость проникновения водяных паров (38° C, 90% RH)	ASTM F1249	г/м ² /день	-	45
скорость проникновения кислорода (23° C, 0% RH)	ASTM D3985	см ³ /м ² /день	-	130

MD: Машинное направление, TD: поперечное направление

Хранение и обращение: Пленку **РЕТРАК** следует хранить в закрытом помещении без попадания прямых солнечных лучей или источников света. Рекомендуется хранить пленку в условиях не превышающих 35С и в относительной влажности менее 60%.

Контакт с пищевыми продуктами: Эта пленка соответствует Европейскому стандарту и стандартам Управления по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами.

Дисклеймер : PETCO не гарантирует характерные значения. Любая информация, приведенная в данном документе основана на анализе образцов, а не конкретном отгруженном товаре. Компания не дает гарантий относительно информации, представленной в данном документе. Пользователь несет полную ответственность за все действия относительно использования, т.о. PETCO отрицает ответственность за любой ущерб или убыток, который может случиться из-за использования данной информации. PETCO убедительно рекомендует изучение «Руководство пользования Клиента» и проведение тестирования на ограниченной партии перед запуском широкого производства.