


Petwist 433 M8

Белая металлизированная пленка БОПЭТ

- Характерные свойства
- Прекрасный внешний вид с белой стороны пленки
 - металлизация на стороне, обработанной короной, дает сильную сцепку с металлом
 - Превосходная механическая прочность
 - Великолепная обрабатываемость на высоких скоростях
 - Выдающийся показатель сохранения скручивания
 - Превосходное сопротивление внешнему воздействию

- Применение
- Металлизированная складывающаяся пленка, используемая для оберточной твист упаковки для кондитерских изделий (таких как конфеты, шоколад и т.д.) Эта пленка обладает хорошими антистатическими характеристиками для высокоскоростных машин.



Характеристики	Метод определения	единица	Направление определения	18 μ	23 μ
Выход продукции	ASTM D 4321	M ² /кг	-	39.7	31.1
непрозрачность	DIN 53146	%	-	70	75
Предел прочности при разрыве	ASTM D 882	N/mm ²	MD	190	
			TD	190	
Растяжение при разрыве	ASTM D 882	%	MD	100	
			TD	90	
Термическая усадка (150 °C, 30 min)	ASTM D 1204	%	MD	25	
			TD	25	
Оптическая плотность	Gretag	-	-	2.2	
Динамический коэффициент трения	ASTM D 1894	-	-	0.5	
Натяжение при смачивании	ASTM D 2578	Дин/см	сторона с обработкой короной	54	
			обработанная сторона	50	

MD: Машинное направление, TD: поперечное направление

Хранение и обращение:

Пленку PETWIST следует хранить в закрытом помещении без попадания прямых солнечных лучей или источников света. Рекомендуется хранить пленку в условиях не превышающих 35C и в относительной влажности менее 60%.

Контакт с пищевыми продуктами:

Эта пленка соответствует Европейскому стандарту и стандартам Управления по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами.

Дисклеймер:

PETCO не гарантирует характерные значения. Любая информация, приведенная в данном документе основана на анализе образцов, а не конкретном отгруженном товаре. Компания не дает гарантий относительно информации, представленной в данном документе. Пользователь несет полную ответственность за все действия относительно использования, т.о. PETCO отрицает ответственность за любой ущерб или убыток, который может случиться из-за использования данной информации. PETCO убедительно рекомендует изучение «Руководство пользования Клиента» и проведение тестирования на ограниченной партии перед запуском широкого производства.